



Република Србија
МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ

Број: 310-02-01719/2020-02

Датум: 01.03.2021. године

C&LC Kameni Agregati
Društvo za eksploataciju i preradu kamena
Br. 14/21
22.03.2021 god.
doo Valjevo

Министарство рударства и енергетике Републике Србије, решавајући по захтеву привредног друштва „С&LC Камени агрегати“ д.о.о из Ваљева за оверу билансних резерви, члана 8. Закона о министарствима („Службени гласник РС”, бр. 128/20), члана 52. став 4. Закона о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС”, бр. 101/15) и чл. 136 Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/16), по овлашћењу министарке бр. 021-01-00069/3/2020-08 од 10.02.2021. године, доноси

РЕШЕЊЕ

1. УТВРЂУЈУ СЕ И ОВЕРАВАЈУ билансне резерве кречњака као техничко-грађевинског камена у лежишту „Камал” код Мионице, на дан 01.09.2020. године:

Категорија резерви	Количине резерви	
	(m ³)	(t)
Ц ₁	1.083.494	2.925.434

2. Координате преломних тачака оверених билансних резерви кречњака као техничко-грађевинског камена у лежишту „Камал” код Мионице су:

Преломне тачке	X	Y
1	4 897 696	7 429 234
2	4 897 684	7 429 330
3	4 897 627	7 429 379
4	4 897 542	7 429 430
5	4 897 397	7 429 465
6	4 897 340	7 429 428
7	4 897 316	7 429 301
8	4 897 433	7 429 261
9	4 897 534	7 429 233
10	4 897 645	7 429 236

3. Квалитет минералне сировине:

Квалитет кречњака као техничко-грађевинског камена у лежишту „Камаљ” је:

ТЕХНИЧКА СВОЈСТВА КАМЕНА	делимична анализа				средње
	ФМ-1 Б-1 (0,5-15м)	ФМ-2 Б-1 (15-24м)	ФМ-3 Б-3 (1-20м)	ФМ-4 Б-3 (20-35м)	
Минералошко петрографски састав SRPS B.B8.003	кречњак (микрит)				
Чврс. на притисак (МПа), SRPS B.B8.012					
- у сувом стању	122	127	112	141	125,5
- водозасићеном стању	109	124	102	135	117,5
Упијање воде (%), SRPS B.B8.010	0,09	0,11	0,09	0,09	0,09
Постојаност на дејство мрза, SRPS B.B 8.002	постојан	постојан	постојан	постојан	постојан
Запрем. маса са порама и шупљин. (gr/cm ³), SRPS B.B8.032	2,680	2,700	2,690	2,710	2,695
SRPS B.B8.032					
Запрем. маса без пора и шупљина (gr/cm ³)	2,700	2,720	2,710	2,730	2,715
Порозност (%), SRPS B.B8.032	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Коефициј. запрем. масе, SRPS B.B8.032	0,993	0,993	0,993	0,993	0,993
Отпорност на хабање – Веме (cm ³ /50cm ²) SRPS B.B8.015	15,2	14,3	16,6	17,2	15,8
Садржај: (%), SRPS B.B8.042					
- хлорида, Cl ⁻	0,007	0,007	0,008	0,006	0,007
- сулфида, S ²⁻	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- сулфата, SO ₃	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

4. Употреба минералне сировине:

Кречњак као техничко грађевински камен у лежишту „Камаљ” се може користити за производњу: асфалтних мешавина, цемент-бетонских мешавина, тампона, туцаника, тампона 0/32 mm и 0/63 mm, као хидротехнички камен и за зидања.

Образложење:

Привредно друштво „С&LC Kameni agregati” д.о.о из Ваљева, поднело је Министарству рударства и енергетике захтев бб од 28.10.2020. године за утврђивање и оверу ресурса и резерви и Елаборат о ресурсима и резервама кречњака као техничко-грађевинског камена у лежишту „Камаљ” код Мионице, а 16.12.2020. године Анекс елабората о ресурсима и резервама кречњака као техничко-грађевинског камена у лежишту „Камаљ” код Мионице.

Привредно друштво „С&LC Kameni agregati” д.о.о из Ваљева обратило се Министарству рударства и енергетике захтевом да Радна група за утврђивање и оверу ресурса и резерви минералних сировина размотри елаборат о ресурсима и резервама минералних сировина под насловом: Елаборат о ресурсима и резервама кречњака као техничко-грађевинског камена у лежишту „Камаљ” код Мионице, у складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС”, бр. 101/15) изда потврду - уверење о категоријама, класама, количинама и квалитету предметне минералне сировине.

Наведени елаборат урадило је предузеће „Геостим” д.о.о из Београда, а одговорни аутори су Стојан Аничих, дип. инж. геологије и Никола Међак, дипл.инж.геологије, док су стручну контролу - ревизију предметног елабората извршили ревиденти Душан Сајић, дипл. инж. геологије и Проф. др Чедомир Бељић, дипл. инж. рударства.

Радна група за утврђивање и оверу резерви чврстих минералних сировина и сировина нафте и гаса, на седници одржаној дана 18.02.2021. године, утврдила је да је предметни елаборат урађен према одредбама Закона о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС”, број 101/15), као и условима прописаним Правилником о класификацији и категоризацији резерви чврстих минералних сировина и вођењу евиденције о њима („Службени лист СФРЈ”, број 53/79) и констатовала да резерве могу бити оверене.

Сходно изложеном, у складу са одредбама члана 52. став 4. Закона о рударству и геолошким истраживањима („Сл. гласник РС”, бр. 101/15) и Правилника о класификацији и категоризацији резерви чврстих минералних сировина и вођењу евиденције о њима („Сл. лист СФРЈ” број 53/79), донета је коначна одлука да се утврђују и оверавају билансне резерве кречњака као техничко-грађевинског камена у лежишту „Камал” код Мионице, са стањем на дан 01.09.2020. године.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Ово решење је коначно у управном поступку и против њега се може покренути управни спор тужбом код Управног суда у Београду у року од 30 дана од пријема овог решења. Тужба се предаје суду непосредно или поштом.

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР

Миодраг Поледица

Доставити:

1. „C&LC Kameni agregati” д.о.о. 14 000 Ваљево
ул Браће Недића бб
2. Сектору за геологију и рударство
3. Архиви