



Република Србија
МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ

Број: 310-02-01024/2021-02

Датум: 30.08.2021. године

Министарство рударства и енергетике Републике Србије решавајући по захтеву привредног друштва „Инграп-Омни“ д.о.о из Ваљева за оверу ресурса и резерви, на основу члана 8. Закона о министарствима („Сл. гласник РС”, бр. 128/20), члана 52. став 4. Закона о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС”, бр. 101/15, 95/18-др. закон), чл. 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/16) и чл. 87. закона о изменама и допунама Закона о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС”, 40/21-45), по овлашћењу министарке број: 021-02-31/2021-08 од 23.03.2021. године доноси:

РЕШЕЊЕ

1. УТВРЂУЈУ СЕ И ОВЕРАВАЈУ билансне резерве кречњака као техничког грађевинског камена у лежишту „Козличих” код Ваљева, са стањем на дан 15.01.2021. године:

Категорија резерви	Количине резерви	
	(m3)	(t)
Б	768.677	2.013.934
Ц ₁	426.795	1.118.203
УКУПНО Б+ Ц ₁ :	1.195.472	3.132.137

2. Координате преломних тачака оверених билансних резерви кречњака као техничког грађевинског камена у лежишту „Козличих” код Ваљева су:

Тачка	Координате	
	Y	X
1	7 411 451	4 910 826
2	7 411 491	4 910 820
3	7 411 587	4 910 815
4	7 411 687	4 910 819
5	7 411 679	4 910 702
6	7 411 574	4 910 615
7	7 411 477	4 910 617
8	7 411 440	4 910 655

Привредно друштво „Инграп-Омни” д.о.о из Ваљева обратило се Министарству рударства и енергетике захтевом да Комисија за утврђивање и оверу резерви чврстих минералних сировина, нафте и гаса Републике Србије размотри елаборат о ресурсима и резервама минералних сировина под насловом: Елаборат о ресурсима и резервама резерве кречњака као техничког грађевинског камена у лежишту „Козличих” код Ваљева у складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима, изда потврду - уверење о категоријама, класама, количинама и квалитету предметне минералне сировине.

Предметни елаборат урадило је предузеће „Геопрофесионал” д.о.о из Београда. Одговорни аутор елабората је: Сретен Обрадовић, дип. инж. геологије док су стручну контролу - ревизију предметног елабората извршили ревиденти: Симо Мојић, дипл.инж.геологије и Проф. др Лазар Кричак, дипл. инж. рударства.

Комисија за утврђивање и оверу резерви чврстих минералних сировина, нафте и гаса Републике Србије, на седници одржаној дана 18.08.2021. године, утврдила је да је предметни елаборат урађен према одредбама Закона о рударству и геолошким истраживањима, као и условима прописаним Правилником о класификацији и категоризацији резерви чврстих минералних сировина и вођењу евиденције о њима („Службени лист СФРЈ”, број 53/79) и констатовала да резерве могу бити оверене.

Сходно изложеном, у складу са одредбама члана 52. Закона о рударству и геолошким истраживањима и Правилника о класификацији и категоризацији резерви чврстих минералних сировина и вођењу евиденције о њима („Сл. лист СФРЈ” број 53/79), донета је коначна одлука да се утврђују и оверавају билансне кречњака као техничког грађевинског камена у лежишту „Козличих” код Ваљева, са стањем на дан 15.01.2021 године.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Ово решење је коначно у управном поступку и против њега се може покренути управни спор тужбом код Управног суда у Београду у року од 30 дана од пријема овог решења. Тужба се предаје суду непосредно или поштом.

ВД ПОМОЋНИКА МИНИСТАРКЕ



Доставити:

1. „Инграп-Омни” д.о.о. 14 000 Ваљево
Суворовска бб
2. Геолошки завод Србије
3. Сектору за геологију и рударство
4. Архиви

3. Квалитет минералне сировине:

Квалитет кречњака као техничког грађевинског камена у лежишту „Козличих” код Ваљева је:

Врста анализе		Средња вредност
Квалиет камена		
SRPS.B.B8.012 Чврстоћа на притисак (МПа)		
- у сувом стању		90
- у водозасићеном стању		66
- после мрза		70
SRPS.B.B 8.010 Упијање воде (%)		1,46
SRPS.B.B 8.002 Постојаност на дејство мрза		Постојан
SRPS.B.B 8.032 Запрем. маса са порама и шупљинама (g/cm ³)		2,62
SRPS.B.B 8.032 Запреминска маса без пора и шупљина (g/cm ³)		2,73
SRPS.B.B 8.032 Порозност (%)		3,1
SRPS.B.B 8.032 Коефицијент запреминске масе		0,969
SRPS.B.B 8.015 Отпорност према брушењу Böhme (cm ³ /50 cm ²)		30,35
SRPS.B.B8.045 Коефицијент ЛА (%)	градација „Б”	24,9
	градација „Ц”	26,6
- сулфати SO ₃ (%)		0,00
- сулфиди, S ²⁻ (%)		0,000
- хлориди, Cl ⁻ (%)		0,003
SRPS.B.B 8.003 Минералошко–петрографски састав		кречњак
Квалитет дробљеног агрегата		
SRPS.U.B1.036 Садржај ситних четица (%)	<0,09 mm	11,1
	<0,063 mm	10,0
	<0,02 mm	9,0
B. B 8.038 Садржај грудви глине %	>4mm	0,0
ISO 6782, ISO 6783		
Насута запреминска маса у растреситом стању (kg/m ³)		1690
ISO 6782, ISO 6783		
Насута запреминска маса у збијеном стању (kg/m ³)		1890
ISO 6783 Упијање воде (%) ISO 7033	<4mm	0,5
	>4mm	0,5
B.B8.037 Садржај слабих зрна (%)	>4mm	0,0
B.B8.045 Отпорност на динамичке ударе дробљењем и хабања LA(%)	градација „Б”	25,2
B.B8.048 Садржај зрна неповољног облика већих од 3:1 (%)		19,04

4. Употребе минералне сировине:

Кречњак као техничко-грађевински камен у лежишту „Козличих” се може користити за:

- израду агрегата за некатегорисане путеве;
- производњу ломљеног камена и тесаника за груба зидања у нискоградњи и хидроградњи;

Образложење:

Привредно друштво „Инграп-Омни” д.о.о из Ваљева, поднело је Министарству рударства и енергетике захтев бб од 20.04.2021. године за утврђивање и оверу ресурса и резерви и Елаборат о ресурсима и резервама кречњака као техничког грађевинског камена у лежишту „Козличих” код Ваљева.