



Република Србија
МИНИСТАРСТВО
РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ
Број: 310-02-01239/2020-02
Датум: 13.10.2020. године
Сектор за геологију и рударство

Министарство рударства и енергетике Републике Србије, решевајући по захтеву привредног друштва „Нemi Fresh” д.о.о из Брзеће за оверу билансних резерви, на основу члана 7. Закона о министарствима („Службени гласник РС”, бр. 44/14 и 62/17), члана 52. став 4. Закона о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС”, бр. 101/15) и чл. 136 Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/16), доноси

РЕШЕЊЕ

1. **УТВРЂУЈУ СЕ И ОВЕРАВАЈУ** билансне резерве дијабаза као техничког грађевинског камена на локалитету „Плеш” код Александровца, са стањем на дан 30.06.2020. године:

Категорија резерви	Количине резерви	
	(m³)	(t)
Ц ₁	4.220.488	11.732.958

2. Координате преломних тачака оверених билансних резерви дијабаза као техничког грађевинског камена на локалитету „Плеш” су:

Тачка	Координате	
	Y	X
1.	7 495 354	4 813 630
2.	7 495 535	4 813 697
3.	7 495 587	4 813 657
4.	7 495 640	4 813 533
5.	7 495 666	4 813 453
6.	7 495 666	4 813 421
7.	7 495 566	4 813 174
8.	7 495 494	4 813 206
9.	7 495 529	4 813 283
10.	7 495 487	4 813 335
11.	7 495 470	4 813 373
12.	7 495 313	4 813 552

3. Квалитет минералне сировине:

Квалитет дијабаза као техничког грађевинског камена на локалитету „Плеш“ је:

Ред. број	Физичко-механичке карактеристике	Средња вредност
1.	Запреминска маса, (g/cm ³)	2,780
	- са порама и шупљина	2,904
	- без пора и шупљина	0,987
2.	Коефицијент запреминске масе	1,3
3.	Порозност (%)	0,20
4.	Упијање воде (%)	161
5.	Чврстоћа на притисак (МПа)	129
	- у сувом стању	146
	- у водозасићеном стању	
6.	- после дејства мрза	
	Отпорност на хабање брушењем (cm ³ /50 cm ²);	11,84
	Постојност на дејство мрза	постојан
7.	Постојност на дејство Na ₂ CO ₄	0,02
8.	Отпорност против дробљења и хабања агрегата Лос Анђелес (%)	11,4
9.	Минералозна петрографска одредба	дијабаз
10.		

4. Употребе минералне сировине:

Предметна минерална сировина на локалитету „Плеш“ може се употребити за:

- производњу агрегата за израду бетона (SRPS B.B82.009);
- производњу агрегата за израду хабајућих слојева од асфалтних бетона по врућем поступку за путеве свих саобраћаних оптерећења (SRPS U.E4.014);
- производњу агрегата за доње носеће слојеве од неvezаног материјала (техничке спецификације Јавног предузећа „Путеви Србије“, 2009);
- производњу агрегата за горње носеће слојеве од битуминизираниог материјала по врућем поступку (SRPS U.E9.021);
- производњу агрегата за доње носеће слојеве од бизуминизираниог материјала по врућем поступку (SRPS U.E9.028);
- производњу туцаника категорије I за застор железничких пруга (Упутство за пријем и испоруку туцаника за застор пруга на ЈЗ, 331/2002)
- производњу ломљеног камена и тесаника за груба зидања у нискоградњи и хидроградњи.

Образложење:

Привредно друштво „Hemi Fresh“ д.о.о из Брзеће, поднело је Министарству рударства и енергетике захтев бб од 27.07.2020. године за утврђивање и оверу ресурса и резерви и Елаборат о ресурсима и резервама дијабаза као техничког грађевинског камена на локалитету „Плеш“ код Александровца.

Подносилац захтева привредно друштво „Hemi Fresh“ д.о.о из Брзеће обратило се Министарству рударства и енергетике захтевом да Радна група за утврђивање и оверу ресурса и резерви минералних сировина размотри елаборат о ресурсима и резервама минералних сировина под насловом: Елаборат о ресурсима и резервама дијабаза као техничког грађевинског камена на локалитету „Плеш“ код Александровца, у складу са Законом о

рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС”, бр. 101/15) изда потврду - уверење о категоријама, класама, количинама и квалитету предметне минералне сировине.

Наведени елаборат урадило је привредно друштво „ОМ Компану” д.о.о из Београда, а одговорни аутор је: Вукослав Кијановић, дип.инж.геологије, док су стручну контролу - ревизију предметног елабората извршили ревиденти Проф др. Владимир Симић дипл. инж. геолог. и Проф. др Чедомир Бељић, дипл. инж. рударства.

Радна група за утврђивање и оверу резерви чврстих минералних сировина и сировина нафте и гаса, на електронској седници одржаној дана 12.10.2020. године, утврдила је да је предметни елаборат урађен према одредбама Закона о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС”, број 101/15), као и условима прописаним Правилником о класификацији и категоризацији резерви чврстих минералних сировина и вођењу евиденције о њима („Службени лист СФРЈ”, број 53/79) и констатовала да резерве могу бити оверене.

Сходно изложеном, у складу са одредбама члана 52. став 4. Закона о рударству и геолошким истраживањима („Сл. гласник РС”, бр. 101/15) и Правилника о класификацији и категоризацији резерви чврстих минералних сировина и вођењу евиденције о њима („Сл. лист СФРЈ” број 53/79), донета је коначна одлука да се утврђују и оверавају билансне резерве дијабаза као техничког грађевинског камена на локалитету „Плеш” код Александровца, са стањем на дан 30.06.2020. године.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Ово решење је коначно у управном поступку и против њега се може покренути управни спор тужбом код Управног суда у Београду у року од 30 дана од пријема овог решења. Тужба се предаје суду непосредно или поштом.

Доставити:

1. „Hemi Fresh” д.о.о., 37 225 Брзеће
2. Сектору за геологију и рударство
3. Архиви

МИНИСТАР

Александар Антић