



Република Србија
МИНИСТАРСТВО
РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ
Број: 310-02-00310/2020-02
Датум: 08.06.2020. године
Сектор за геологију и рударство

Министарство рударства и енергетике Републике Србије, решавајући по захтеву привредног друштва „Металпласт-Павловић” д.о.о из Блага за оверу билансних резерви, на основу члана 7. Закона о министарствима („Службени гласник РС”, бр. 44/14 и 62/17), члана 52. став 4. Закона о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС”, бр. 101/15) и чл. 136 Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/16), доноси

РЕШЕЊЕ

1. УТВРЂУЈУ СЕ И ОВЕРАВАЈУ билансне резерве мермера као техничког грађевинског камена у лежишту „Попова” код Блага, са стањем на дан 30.06.2019. године:

Категорија резерви	BILANSNE REZERVE	
	(m ³)	(t)
B	183.960	480.503
C ₁	349.687	913.382
UKUPNO B+ C ₁ :	533.647	1.393.885

2. Координате преломних тачака оверених билансних резерви мермера у лежишту „Попова” су:

Тачка	Координате	
	Y	X
1.	7 521 306	4 801 038
2.	7 521 313	4 801 065
3.	7 521 355	4 801 097
4.	7 521 520	4 801 040
5.	7 521 525	4 800 929
6.	7 521 516	4 800 926
7.	7 521 512	4 800 917
8.	7 521 341	4 801 015

3. Квалитет минералне сировине:

Квалитет мермера као техничког грађевинског камена у лежишту „Попова” је:

Својства камена		Стандард	Средња вредност
Физичко-механичке карактеристике камена			
Чврстоћа на притисак (МПа)		СРПС Б.Б8.012	88
- у сувом стању			78
- у водозасићеном стању			87
- после смрзавања			
Упијање воде (%)		СРПС Б.Б8.010	0,33
Постојаност на дејство мрза (%)		СРПС Б.Б8.001	0,03% постојан
Постојаност на дејство Na ₂ SO ₄		СРПС Б.Б8.002	0,07% постојан
Запрем.маса са порама и шупљин.(g/cm ³)		СРПС Б.Б8.032	2,612
Запреминска маса без пора и шупљина(g/cm ³)		СРПС Б.Б8.032	2,703
Порозност (%)		СРПС Б.Б8.032	1,1
Коефицијент запреминске масе		СРПС Б.Б8.032	0,989
Отпорн.на хабање Беме (cm ³ /50 cm ²)		СРПС Б.Б8.015	23,07
Отпорн. на динам.ударе и хабање трењем L.A		СРПС Б.Б8.045	26
Садржај штетних компоненти			
-сулфати SO ₃ (%)		СРПС Б.Б8.042	0
- сулфиди S ₂ - (%)			0
- хлориди Cl (%)			0,03
Mineraloško-petrografska ispitivanja			
Петрографска одредба		СРПС Б.Б8.003	мермер
Карактеристике дробљеног камена (агрегата 0-31mm)			
Гранулометријски састав (%)	< 0,002	СРПС У.Б1.018	1
	0,002-0,06мм		3
	0,06-2мм		11
	2-60 мм		85
Сува запреминска маса (%)		СРПС У.Б1.038	1,899
Оптимална влажност (%)		СРПС У.Б1.038	4,9
ЦБР		СРПС У.Б1.042	66

4. Употребе минералне сировине:

- производњу агрегата за израду бетона (СРПС-у Б.Б2.009)
- израду насипа (Техничке спецификације ЈП „Путеви Србије“, 2009. т.Е.2.10)
- производњу ломљеног камена и тесаника за груба зидања у нискоградњи и хидроградњи,

Образложење:

Привредно друштво „Металпласт-Павловић” д.о.о из Блага, поднело је Министарству рударства и енергетике захтев бб од 19.02.2020. године за утврђивање и оверу ресурса и резерви и Елаборат о ресурсима и резервама мермера као техничког грађевинског камена у лежишту „Попова” код Блага.

Привредно друштво „Металпласт-Павловић” д.о.о из Блага обратило се Министарству рударства и енергетике захтевом да Радна група за утврђивање и оверу ресурса и резерви минералних сировина размотри елаборат о ресурсима и резервама минералних сировина под насловом: Елаборат о ресурсима и резервама мермера као техничког грађевинског камена у лежишту „Попова” код Блага, са стањем на дан 30.06.2019. године, у складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС”, бр. 101/15) изда потврду - уверење о категоријама, класама, количинама и квалитету предметне минералне сировине.

Наведени елаборат урадило је предузеће „Геостим” д.о.о из Београда, а одговорни аутори су Стојан Аничих, дип. инж. геологије и Никола Међак, дипл.инж. геологије, док су стручну контролу - ревизију предметног елабората извршили ревиденти Проф. Др Владимир Симић, дипл. инж. геолог. и Проф др. Чедомир Бељић, дипл. инж. рударства.

Радна група за утврђивање и оверу резерви чврстих минералних сировина и сировина нафте и гаса, на седници одржаној дана 05.06.2020. године, утврдила је да је предметни елаборат урађен према одредбама Закона о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС”, број 101/15), као и условима прописаним Правилником о класификацији и категоризацији резерви чврстих минералних сировина и вођењу евиденције о њима („Службени лист СФРЈ”, број 53/79) и констатовала да резерве могу бити оверене.

Сходно изложеном, у складу са одредбама члана 52. став 4. Закона о рударству и геолошким истраживањима („Сл. гласник РС”, бр. 101/15) и Правилника о класификацији и категоризацији резерви чврстих минералних сировина и вођењу евиденције о њима („Сл. лист СФРЈ” број 53/79), донета је коначна одлука да се утврђују и оверавају билансне резерве мермера као техничког грађевинског камена у лежишту „Попово” код Блаца, са стањем на дан 30.04.2019. године.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Ово решење је коначно у управном поступку и против њега се може покренути управни спор тужбом код Управног суда у Београду у року од 30 дана од пријема овог решења. Тужба се предаје суду непосредно или поштом.

Доставити:

1. „Металпласт-Павловић” д.о.о., 18 420 Блаце
Бурђевац, Браће Вуксановић 4
2. Сектору за геологију и рударство
3. Архиви

