



Република Србија
МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ

Број: 310-02-01823/2020-02

Датум: 30.08.2021. године

Министарство рударства и енергетике Републике Србије решавајући по захтеву привредног друштва „Mine Invest” д.о.о из Аранђеловца за оверу ресурса и резерви, на основу члана 8. Закона о министарствима („Сл. гласник РС”, бр. 128/20), члана 52. став 4. Закона о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС”, бр. 101/15, 95/18-др. закон), чл. 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/16) и чл. 87. закона о изменама и допунама Закона о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС”, 40/21-45), по овлашћењу министарке број: 021-02-31/2021-08 од 23.03.2021. године доноси:

РЕШЕЊЕ

1. УТВРЂУЈУ СЕ И ОВЕРАВАЈУ билансне резерве ватросталних и керамичких глина у лежишту „Црне ровине” са стањем на дан 30.06.2020. године:

Категорија резерви	Количине резерви	
	(m ³)	(t)
Б	67.378	132.061
Ц_I	514.210	1.007.852
Б + Ц_I	581.588	1.139.913

2. Координате преломних тачака оверених билансних резерви ватросталних и керамичких глина у лежишту „Црне ровине” су:

	Y	X
1.	7 653 942	4 768 913
2.	7 653 940	4 768 863
3.	7 653 897	4 768 835
4.	7 653 806	4 768 865
5.	7 653 804	4 769 062
6.	7 653 892	4 769 082
7.	7 653 896	4 769 082
8.	7 653 946	4 769 011

3. Квалитет минералне сировине:

Квалитет ватросталних и керамичких глина у лежишту „Црне ровине” је:

Карактеристика	Вредност %
Г.Ж. %	12,58
SiO ₂ %	53,34
Al ₂ O ₃ %	26,75
Fe ₂ O ₃ %	2,57
CaO %	0,53
MgO %	0,87
Na ₂ O %	0,43
K ₂ O %	1,48
SO ₃ %	0,10
P ₂ O ₅ %	0,07
MnO %	0,02
TiO ₂ %	0,96
Остатак на ситу %	21,48
Садржај карбоната %	0,27
Запреминска маса g/cm ³	1,96
Коеф. пластичности по Феферкону	25,69
Вода за пластичну обраду	24,26
Т°С клинкеровања	1121
Т°С синтеровања	1328
Ватросталност Т°С	1639
SK	28,4
Скупљање у сушењу на 105°С (%)	5,87
Губитак воде у сушењу на 105°С (%)	9,47
Чврстоћа на лом у сувом стању на 105°С (МПа)	2,70
Притисна чврстоћа у сувом стању на 105°С (МПа)	3,42
Скупљање при печењу на 1300°С (%)	6,11
Упијање воде при печењу на 1300°С (%)	2,68
Притисна чврстоћа на 1300°С (МПа)	98,39
Савојна чврстоћа на 1300°С (МПа)	40,74

4. Употребе минералне сировине:

Ватросталне и керамичке глине у лежишту „Црне ровине” се могу употребљавати у ватросталној индустрији као глине за паљење (добивање шамота), у керамичкој индустрији али само као компонента у сировинским смешама, затим као једна од компонента за производњу канализационих цеви и опекарских производа.

Образложење:

Привредно друштво „Mine Invest” д.о.о из Аранђеловца, поднело је Министарству рударства и енергетике захтев бб од 13.11.2020. године за утврђивање и оверу ресурса и резерви и Елаборат о ресурсима и резервама, а дана 25.03.2021. године Анекс Елабората о ресурсима и резервама резерве ватросталних и керамичких глина у лежишту „Црне ровине”, село Бребевница код Димитровграда.

Привредно друштво „Mine Invest” д.о.о из Аранђеловца обратило се Министарству рударства и енергетике захтевом да Комисија за утврђивање и оверу резерви чврстих минералних сировина, нафте и гаса Републике Србије размотри елаборат о ресурсима и резервама минералних сировина под насловом: Елаборат о ресурсима и резервама резерве ватросталних и керамичких глина у лежишту „Црне ровине” у складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима,

изда потврду - уверење о категоријама, класама, количинама и квалитету предметне минералне сировине.

Предметни и елаборат урадило је предузеће „Геосфера” д.о.о из Београда. Одговорни аутор елабората је: Недељко Гребовић, дип. инж. геологије док су стручну контролу - ревизију предметног елабората извршили ревиденти: Проф. др Владимир Симић, дипл.инж.геологије и Проф. др Томислав Шубарановић, дипл. инж. рударства.

Комисија за утврђивање и оверу резерви чврстих минералних сировина, нафте и гаса Републике Србије, на седници одржаној дана 18.08.2021. године, утврдила је да је предметни елаборат урађен према одредбама Закона о рударству и геолошким истраживањима, као и условима прописаним Правилником о класификацији и категоризацији резерви чврстих минералних сировина и вођењу евиденције о њима („Службени лист СФРЈ”, број 53/79) и констатовала да резерве могу бити оверене.

Сходно изложеном, у складу са одредбама члана 52. Закона о рударству и геолошким истраживањима и Правилника о класификацији и категоризацији резерви чврстих минералних сировина и вођењу евиденције о њима („Сл. лист СФРЈ” број 53/79), донета је коначна одлука да се утврђују и оверавају билансне резерве резерве ватросталних и керамичких глина у лежишту „Црне ровине”, село Бребевница код Димитровграда, са стањем на дан 30.06.2020. године.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Ово решење је коначно у управном поступку и против њега се може покренути управни спор тужбом код Управног суда у Београду у року од 30 дана од пријема овог решења. Тужба се предаје суду непосредно или поштом.

ВД ПОМОЋНИКА МИНИСТАРКЕ



Доставити:

1. „Mine Invest” д.о.о., 34 000 Аранђеловац
Други српски устанак 46
2. Геолошки завод Србије
3. Сектору за геологију и рударство
4. Архиви