

ПОТВРДА - УВЕРЕЊЕ

О категоријама, класама, количинама и квалитету билансних геолошких резерви мермера као АГ камена у лежишту Трешњица код Пожсеге на дан 31.12.2010. године и то:

А категорија	115.193 m ³
В категорија	105.936 m ³
А+В категорија	221.129 m ³

Координате оверених билансних резерви лежишта:

Ознака тачке	Координате	
	у	х
T ₁	7 414 320	4 857 590
T ₂	7 414 430	4 857 690
T ₃	7 414 475	4 857 550
T ₄	7 414 325	4 857 490

Квалитет минералне сировине је:

- запреминска маса	2664 kg/m ³ ,
- специфична маса	2678 kg/m ³ ,
- коефицијент запреминске масе	0,991,
- порозност	0,009,
- упијање воде	0,24%,
- чврстоћа на притисак у сувом стању	99 МПа,
- чврстоћа на притисак у водом засићеном стању	85 МПа,
- чврстоћа на притисак после смрзавања	76 МПа,
- чврстоћа на савијање	15,1 МПа,
- отпорност према хабању брушењем/стругањем	31,45 cm ³ /50 cm ² ,
- постојаност на дејство Na ₂ SO ₄	постојан,
- постојаност на мразу	постојан,
- коефицијент топлотног ширења	8,31,
- топлотно ширење (20-100°)	0,62 mm/m.

Могућности употребе минералне сировине су:

За унутрашње облагање хоризонталних површина са умереним пешачким саобраћајем, унутрашње облагање свих вертикалних површина и за спољашње облагање вертикалних површина објеката висине до 10 m изнад терена.

Ова потврда - уверење је законски докуменат о билансним геолошким резервама минералних сировина издата је у 3 (три) примерка, од којих је један примерак достављен предузећу - подносиоцу захтева, а по један Министарству животне средине, рударства и просторног планирања и Комисији за утврђивање и оверу резерви минералних сировина.

Доставити:

1. Венчац АД Рудници и индустрија мермера и гранита, 34300 Аранђеловац, Ул Венчачки пут 66
2. Сектор за рударство и геологију,
3. Архива

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР

Бојан Ђурић